info@gierregomma.com

ASS600

Scheda tecnica

Tubo flessibile in fibra dI poliestere - antistatico

Technical data sheet

Polyester fiber flexible hose - antistatic

Diametro interno *internal diameter*	peso *weight*	raggio di curvatura *radius of curvature*	pressione di lavoro *operating pressure*	sottovuoto *vacuum*	lunghezzza tubo *Tube length*
mm	g/m	mm	mbar	mbar	mt
50	255	25	1200	200	**10**
60	300	30	1000	200	**10**
65	325	33	1000	90	**10**
70	350	35	900	180	**10**
75	380	38	850	120	**10**
80	385	40	800	100	**10**
90	430	45	700	80	**10**
100	475	50	600	80	**10**
110	520	55	600	80	**10**
120	570	60	550	70	**10**
125	590	63	500	70	**10**
130	615	65	500	70	**10**
140	660	70	400	60	**10**
150	700	75	300	60	**10**
160	710	80	300	60	**10**
180	765	90	240	50	**10**
200	850	100	200	40	**10**
225	950	113	180	40	**10**
250	1070	125	150	30	**10**
275	1170	138	120	30	**10**
300	1410	150	100	30	**10**
320	1500	160	90	20	**10**
350	1790	170	60	20	**10**
400	2040	200	50	10	**10**

I valori riportati in tabella sonoindicativi e siriferiscono ad una temperatura ambiente di 20 °C con una tolleranza del ± 5%

The values shown in the table are indicative and refer to an ambient temperature of 20 °C with a tolerance of ± 5%



Colore nero

Color black

Caratteristiche: tubo flessibile realizzato con un tessuto in fibra di poliestere ad alta tenacità, spalmato su entrambi i lati da pvc antistatico e autoestinguente , rinforzato con una spirale in acciaio inserita internamente.

Antistaticità: R ≤ 300MΩ UNI ISO 284

Reazione al fuoco : <100mm/mm DIN 75 200

Applicazioni : impianti di aspirazione fumi ,vapori ,gas anche corrosivi ,impianti di ventilazione a rischio deflagrazione e incendio, impianti di aspisrazione fibre tessili e ritagli cartacei

Temperature d'impiego da -20°C a +90°c con punte fino a 110°C

Characteristics: Flexible hose made of high-tenacity polyester fiber fabric, coated on both sides with antistatic, flame-retardant PVC and reinforced with an internally embedded steel wire helix.

Antistatic properties: R ≤ 300 MΩ – UNI ISO 284

Flame resistance: < 100 mm/min – DIN 75 200

Applications: Fume, vapor and gas extraction systems, including corrosive gases; ventilation systems in areas at risk of explosion and fire; extraction systems for textile fibers and paper scraps.

Operating temperature: from -20°C to +90°C, with peaks up to +110°C.

Scheda aggiornata al 10/2026